Baumit StarTex (R116)

Бауміт СтарТекс (R116)

Матеріал

Склосітка **Baumit StarTex**

Властивості

- Лугостійка, плетена, міцна, еластична склосітка.
- Зручна у застосуванні, екологічно безпечна.
- Для армування шпаклівних шарів фасадних систем скріпленої теплоізоляції.

Сфера застосування

Склосітка **Baumit StarTex** призначена для армування гідрозахисного шару в системах теплоізоляції Baumit та зміцнення шпаклівних шарів при оздобленні фасадів.

Технічні характеристики

Відповідність матеріалу

Технічні характеристики і показники якості склосітки **Baumit StarTex** відповідають та перевищують вимоги ДСТУ Б В.2.6-36:2008 "Конструкцій зовнішніх стін із фасадною теплоізоляцією та опорядженням штукатурками" таблиця **А.5**.

Рулон	55 м²
Ширина:	1100 мм
Розмір чарунки:	4,0×4,5 мм
Вага:	150,0 г/м²
Товщина нитки:	0,5 мм
Розривне навантаження у вихідному стані, Н/5 см:	не менше 1500 Н/5 см (в обох напрямках); по факту: 2100 Н / 2200 Н
Розривне навантаження за методом прискореного тестування, Н/5 см:	зменшення розривного навантаження не більше ніж на 30% (тобто min 1050 Н); по факту: 1500 Н / 1600 Н
Розривне навантаження після 28 діб витримування у 5% розчині NaOH за температурою від +18 до 30 °С, Н/5 см	зменшення розривного навантаження не більше ніж на 50%; по факту: 1300 Н / 1350 Н
Склосітка обов'язково повинна бути плетеною:	плетена
Вихід продукції:	50 м² з 1 рулону
Витрати:	1,1 м² / м² поверхні

Термін зберігання

В сухому місці на дерев'яних піддонах у вертикальному положенні, в заводській упаковці строк зберігання необмежений.

Пакування

Рулон (довжина 50 м, ширина 1,0 м), 1 піддон = 31 рулони = 1550 м².

Виконання робіт

Підготовка

Перед нанесенням гідрозахисного шару переконатися в тому, що розмір щілин між плитами не перевищує 2 мм. В іншому випадку щілини слід заповнювати смужками, вирізаними з пінополістирольних і мінераловатних плит.

Гідрозахисний шар по плитам утеплювача слід виконати не пізніше ніж через 14 діб після закріплення плит на фасаді будівлі.

Перед улаштуванням армованого гідрозахисного шару усі вершини віконних і дверних прорізів необхідно додатково армувати прямокутними вирізами "косинками" із лугостійкої склосітки **Baumit StarTex** з розмірами не менше 200×350 мм.

Приготування

Для улаштування армованого гідрозахисного шару необхідно нанести клейову шпаклівну суміш **Baumit StarContact** / ProContact при допомозі зубчатого шпателю із нержавіючої сталі з розміром зубу 10×10 мм.

Виконання робіт

У свіжонанесений шар клейової шпаклівної суміші **Baumit StarContact** / ProContact прокладати вертикальними полотнами лугостійку склосітку **Baumit StarTex** на 1/2 - 2/3 її товщини з напуском суміжних полотнин не менше 100 мм, після чого поверхню загладити. Товщина армувального гідрозахисного шару повинна становити 3-5 мм у відповідності з вимогами ДСТУ Б В.2.6-36:2008.

Для подальшого виробництва робіт, витримати технологічну перерву не менше 3 - 5 діб.

Рекомендації щодо виконання робіт

Поверхні, що піддаються підвищеним ударним навантаженням, необхідно додатково посилити нижчерозташованим гідрозахисним шаром, армованим панцирною склосіткою **Baumit StrongTex**, встановленою упритул одна до одної.

Вказівки безпеки

При виконанні вищезазначених робіт дотримуватись вимог ДСТУ Б В.2.6-36:2008 "Конструкції зовнішніх стін із фасадною теплоізоляцією та опорядженням штукатурками" табл. А.5 та ДСТУ-Н Б В.2.6-212:2016 "Улаштування покриттів із застосуванням сухих будівельних сумішей", технологічних карт "Baumit", а також керуватися загальнобудівельними правилами безпеки.

Загальні вказівки

Усні і письмові рекомендації щодо практичного застосування матеріалів, які ми надаємо на підставі власного досвіду та у відповідності з сучасним рівнем науки і техніки з метою підтримки покупців (споживачів), ні до чого нас не зобов'язують. Ці рекомендації не є підставою для будь-яких договірних правових відносин або додаткових зобов'язань за договором купівлі-продажу. Наші рекомендації не звільняють покупця від самостійної перевірки придатності наших матеріалів для використання за призначенням.

Виробник не несе відповідальність за неправильне використання матеріалу, а також застосування його в інших цілях і умовах, не вказаних в даному технічному описі.

Гарантії виробника

Виробник гарантує вищевикладені характеристики лугостійкої склосітки **Baumit StarTex** при виконанні правил транспортування, зберігання і виробництва всього комплексу робіт.

Консультації

Для отримання технічних консультацій звертайтесь за тел./факс: (044) 568-52-54.