



## Baumit SilikonTop

### Бауміт СіліконТоп

**Матеріал**

**Baumit SilikonTop** - професійна декоративна силіконова штукатурна пастоподібна суміш, фактура оздоблення "баранець" або "короїд".

Високоеластична, довговічна, самоочищувальна, високопаропроникна, водовідштовхувальна, стійка до забруднень та атмосферних впливів, ультрафіолетового випромінювання, промислової загазованості і впливу мікроорганізмів, тонкошарова декоративна пастоподібна штукатурна суміш на основі водної дисперсії силіконових полімерів із фактурою "баранець" або "короїд". Для ручного та механізованого нанесення. Зручна у використанні, екологічно безпечна.

**Властивості**

- Силіконова - високоеластична, водовідштовхувальна, здатна до самоочищення;
- Паропроникна, стійка до атмосферних чинників;
- Виробляється в декоративних структурах "баранець" або "короїд" із застосуванням різних фракцій заповнювача.

**Сфера застосування**

Професійна декоративна силіконова штукатурна суміш **Baumit SilikonTop** призначена для влаштування декоративно-оздоблювального шару в системах теплоізоляції Baumit, а також для оздоблення бетонних, підготовлених нових і старих поштукатурених поверхонь. Рекомендується для реставрації пам'яток архітектури. Для декоративного оздоблення ззовні та всередині будівель вручну або механізовано.

**Обов'язково перед нанесенням декоративної суміші наносити універсальну адгезійну ґрунт-фарбу Baumit UniPrimer!**

**Технічні характеристики****Відповідність матеріалу**

Технічні характеристики і показники якості штукатурної суміші **Baumit SilikonTop** відповідають та перевищують вимоги ДСТУ Б.В.2.7-233:2010 "Суміші будівельні рідкі модифіковані" групи **ФС**.

Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи № 602-123-20-3/3724 від 21.02.17.

Технічні характеристики викладені при температурі  $+20\pm2$  °C і відносній вологості повітря  $55\pm5\%$ . В інших умовах зазначені характеристики можуть змінюватись.

Склад:	Водна дисперсія силіконових полімерів, натуральний природний заповнювач, модифікуючі добавки.
Зовнішній вигляд:	3K - структура "баранець", зерно 3 мм; 2K - структура "баранець", зерно 2 мм; 1,5K - структура "баранець", зерно 1,5 мм; 3R - структура "короїд", зерно 3 мм; 2R - структура "короїд", зерно 2 мм.
Колір:	Вишукані відтінки кольорів колекції <b>Baumit Life</b>
Насипна щільність:	~ 1800 кг/м <sup>3</sup>
Крупність заповнювача:	1,5 / 2,0 / 3,0 мм
Міцність зчеплення з основою з бетону після витримування у повітряно-сухих умовах:	до бетонної основи: не менше 0,5 МПа
Тепlopровідність:	ум."А"=0,7 Вт/(м × °C); ум."Б"=0,76 Вт/(м × °C)
Коефіцієнт водопоглинення:	факт: <0,1 кг/м <sup>2</sup> × √год., клас W2 норми: не більше 0,6 кг/м <sup>2</sup> × √год.
Коефіцієнт опору паропроникності:	$\mu = \sim 60-80$
Відносний дифузійний опір:	$S_d = 0,12-0,16$ м (при товщині шару 2 мм), клас - V <sub>2</sub>
Температура застосування розчинової суміші:	від +5 до +30 °C
Витрати:	1,5K [~2,5 кг/м <sup>2</sup> ]; 2K [~2,9 кг/м <sup>2</sup> ]; 3K [~3,9 кг/м <sup>2</sup> ];



# ТЕХНІЧНИЙ ЛИСТ

## Матеріали Baumit для декоративного оздоблення



2R [ $\sim 2,6$  кг/м<sup>2</sup>];

3R [ $\sim 3,6$  кг/м<sup>2</sup>].

Витрати матеріалу зазначаються усереднені для рівних, правильно підготовлених і погрунтованих ґрунт-фарбою **Baumit UniPrimer** основ. На шорстких і непогрунтованих основах витрати матеріалу будуть вище.

**Термін зберігання** В сухих умовах, на дерев'яних піддонах, в оригінальній заводській непошкоджений упаковці – не більше 12 місяців від дати виробництва. Берегти від заморожування.

**Пакування** Відро 25 кг, 16 відер на піддоні = 400 кг.

### Виконання робіт

**Підготовка** Поверхню основи підготовити у відповідності до вимог ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013 та ДСТУ Н Б В.2.6-212:2016.

Основа повинна бути міцною, сухою, незамерзлою, здатна нести навантаження. Нові покриття мають бути витриманими до завершення процесів твердіння - не менше ніж 28 діб для цементно-піщаних штукатурок та не менше ніж 1 доба на кожний 1 мм товщини полімерцементних шпаклівних покривів.

Поверхню очистити від забруднень та речовин, що знижують адгезію декоративної штукатурної суміші до основи (олійні та жирові плями, змащувальні матеріали, особливо антипалубні мастила, бітумні мастики, залишки старої фарби тощо). Виконання оздоблювальних і захисних покривів по основах, що включає іржу, висоли, жирові і бітумні плями не допускається.

При виявленні ділянок, пошкоджених грибковою цвіллю, слід з'ясувати причини її утворення та усунути! Пошкоджені ділянки очистити механічним способом і обробити антимікробно-фунгіцидною ґрунтовкою **Baumit FungoFluid**.

Неміцні ділянки поверхні та ті, що осипаються, - механічно очистити металевими щітками, знепилити стисливим повітрям або вологими щітками та зміцнити поверхневий шар основи способом нанесення глибоко-проникної ґрунтовки **Baumit Grund Konzentrat** і витримати технологічну перерву - не менше ніж 24 години.

Зколи, раковини, тріщини відремонтувати ремонтними сумішами Baumit, наприклад, розшири та вирівняти за допомогою клей-шпаклівних сумішей **Baumit ProContact**, **Baumit StarContact**, **Baumit StarContact White** і при необхідності армувати скловолокнистими сітками з чарунками розміром  $\sim 5\times 5$  мм: **Baumit StarTex** або **Baumit DuoTex**.

Грунт-фарбу **Baumit UniPrimer** наносити на штукатурні і шпаклівні покривів після їх улаштування не раніше ніж:

- стартові штукатурки - через 28 діб;
- шпаклівні покривів - через 1 добу на кожний 1 мм товщини шару;
- армований склосіткою гідрозахисний шар товщиною 3-4 мм - через  $\sim 3\text{-}5$  діб.

Після нанесення ґрунт-фарби **Baumit UniPrimer**, перед влаштуванням штукатурного покривів **Baumit SilikonTop**, витримати технологічну перерву - не менше ніж 24 години.

**Приготування**

**Замішува**ння: штукатурну суміш ретельно перемішати за допомогою будівельного міксером до отримання робочої консистенції. При необхідності додати чистої води не більше 250 мл на відро 25 кг.

Для забезпечення рівномірності кольору додавати однакову кількість води! Неправильна консистенція фарбової суміші призведе до дефектів при виконанні робіт (перевитрати штукатурки, плями, "залисини", кольорові відтінки).

При нанесенні однакових оздоблювальних матеріалів одного кольору з різною датою виробництва в межах однієї захватки, рекомендується змішувати їх між собою, з метою уникнути колірних відмінностей.

Не домішувати інші матеріали не рекомендовані виробником!

**Виконання робіт**

### ПОСЛІДОВНІСТЬ НАНЕСЕННЯ ШАРІВ:

1-й - шар універсальної ґрунт-фарби **Baumit UniPrimer**;

Технологічна перерва - не менше ніж 24 години;

2-й - силіконова декоративна штукатурка **Baumit SilikonTop** в заданій структурі, фракції заповнювача та кольорі;

### НАНЕСЕННЯ

На підготовлену основу нанести шар універсальної ґрунт-фарби **Baumit UniPrimer** (рівномірно по всій поверхні).

Не раніше ніж через 24 години після нанесення ґрунт-фарби **Baumit UniPrimer**, шпателем із нержавіючої сталі нанести приготовлену штукатурну суміш **Baumit SilikonTop** шаром товщиною в розмір зерна і затерти пластмасовою теркою. Роботи в межах однієї захватки виконувати без перерви. Напрямок затирання та зусилля затирання забезпечити однаковим на протязі всього процесу виконання робіт.

### Структура "баранець":



# ТЕХНІЧНИЙ ЛИСТ

## Матеріали Baumit для декоративного оздоблення



Одразу після нанесення, структурувати пластмасовою теркою круговими рухами.

### Структура "короїд":

Через деякий час структурувати пластмасовою теркою вертикально, горизонтально або круговими рухами.

### Рекомендації щодо виконання робіт

#### Придатна для нанесення на основи попередньо погрунтовані Baumit UniPrimer:

- армувальний гідрозахисний шар в системах теплоізоляції Baumit;
- старі, мінеральні, силікатні дисперсійні фарби та штукатурки, що міцно тримаються (після попередніх випробувань);
- гіпсові штукатурки та гіпсокартонні плити (попередньо погрунтовані 2 шарами Baumit SperrGrund).
- затверділі вапняні, цементно-вапняні, цементні штукатурки, бетон;

#### Не придатна для нанесення на:

- мінеральні поверхні до моменту закінчення процесів тверднення або які містять підвищену кількість вологи;
- полімерні матеріали, лакові або масляні плівки, клейові фарби, вапняний побіл, дерево, метал.

#### Штукатурне покриття Baumit SilikonTop придатне до перефарбування наступними фарбами:

- преміальна нанофарба Baumit NanoporColor;
- преміальна силіконова фарба Baumit StarColor;
- преміальна акрилатна фарба Baumit PuraColor;
- професійна силіконова фарба Baumit SilikonColor.

#### Заходи безпеки:

При виконанні робіт, - закривати поверхні, що контактиують із оздоблювальною ділянкою, особливо скло, кераміку, клінкер, природний камінь, лак і метал. Бризки відразу видаляти водою.

Інструмент промивати водою відразу після використання. Засохлу штукатурку можна видалити тільки розчинниками або механічно.

Усі наведені в технічному листі технічні характеристики та рекомендації мають силу при температурі навколошнього середовища +20 °C та відносній вологості повітря 60%. В інших умовах можлива зміна часу використання та твердіння покриття декоративної штукатурки.

#### Застереження:

Температура основи, повітря і матеріалу під час нанесення та протягом 12 годин після нанесення не може бути нижче +5° C.

Не працювати при температурі нижче +5 і вище + 30 °C, у разі впливу на поверхню прямого сонячного світла, дощу, сильного вітру або протягу. Вживати заходів для усунення впливу зазначених чинників.

Роботи проводити в сухих умовах, при температурі повітря та поверхні основи від +5 до +30 °C та відносній вологості повітря не більше 80%.

Висока вологість повітря та низькі температури або різко змінні погодні умови можуть значно збільшити час тверднення штукатурки, а також викликати колірні відмінності (плями).

При виконанні зовнішніх робіт, запобігати нанесенню штукатурки на ділянки фасаду, які знаходяться під дією прямих сонячних променів, вітру та атмосферних опадів. З цією метою, риштування закривати спеціальною сіткою, або плівкою, а по периметру будівлі встановлювати водозливи.

Штукатурну суміш Baumit SilikonTop не можна змішувати з іншими матеріалами.

Рівномірність кольору гарантується тільки в рамках поставки однієї партії матеріалу.

### Вказівки безпеки

При роботі з декоративною штукатурною сумішшю захищати очі та шкіру. Суміш, що попала на шкіру, змити водою. При попаданні в очі, - промити їх великою кількістю води та звернутися до лікаря.

При роботі з матеріалом керуватися загальнобудівельними правилами безпеки. Використовувати захисні рукавиці, окуляри і спецодяг.

Продукція не підлягає обов'язковому маркуванню.

Класифікація відповідно до закону про хімічні речовини:

- S 2: Не давати дітям;
- S 24: Уникайте потрапляння в очі;
- S 25: Уникайте потрапляння на шкіру;
- S 37: Користуйтеся захисними рукавицями.

### Загальні вказівки

Даний технічний лист встановлює сферу застосування матеріалу та рекомендований метод проведення робіт, але не може замінити професійної підготовки виконавця. При проведенні робіт, - дотримуватись існуючих правил виконання будівельних робіт та техніки безпеки.

Виробник не несе відповідальність за недотримання технології при роботі з матеріалом, а також за його використання з метою та при умовах, не передбачених даним технічним листом.

При використанні продукту в умовах, що не передбачені даним технічним листом, - отримати консультацію у виробника або самостійно провести випробування.



# ТЕХНІЧНИЙ ЛИСТ

## Матеріали Baumit для декоративного оздоблення



baumit.com

Даний технічний лист, а також письмово не підтверджені рекомендації, не можуть бути підставою для безумовної відповідальності виробника.

З появою даного технічного листа усі попередні стають недійсними.

### Гарантії виробника

Виробник гарантує вищезазначені характеристики декоративної штукатурної суміші **Baumit SilikonTop** при виконанні правил транспортування, зберігання і виконання усього комплексу робіт.

Якість забезпечується додатковим внутрішнім контролем заводської лабораторії **Baumit**, незалежно від контролю з боку уповноваженого лабораторного тестування.

Виробник не несе відповідальності за неправильне використання матеріалу, а також застосування його в інших цілях і умовах, не значених у даному технічному описі.

### Консультації

Для отримання технічних консультацій звертайтесь за тел./факс: (044) 568-52-54.